

Údajový list



ROKOPRIM AQUA TAUCHENFARBE RK 605

Charakteristika:

Máčecí vodouředitelná antikorozi základní barva na bázi alkydové pryskyřice, s přísadou aditiv.

Použití:

K provedení základních nátěrů ocelových výrobků technologií máčením. Vyznačuje se dobrou smáčecí schopností a rychlým zasycháním. V provedení s přísadou zinkfosfátového pigmentu, lze použít k jednovrstvým nátěrům.

Technická data:

Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín 0840, 0110, 0199
Stupeň lesku mat

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita cca. 30s - nebo dle dohody, (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina 52 % (dle odstínu)
Objemové sušina 38 %

Doporučená tloušťka 20-25 µm
Teoretická vydatnost při 20 µm tloušťky suché vrstvy

15 m²/kg

Hustota cca 1,25 g/cm³

VOC 30 g/kg

TOC 15 gC/kg

TOC na 1 µm suché tloušťky 0,055 gC / 1 m²

TOC na doporučenou tl. 20 µm 1,1 gC / 1 m²

Hořlavost není hořlavé

Skladovatelnost 12 měsíců při uzavřené nádobě
skladovat ne pod + 5 °C a
ne nad + 30 °C

Zasychací doby:

Sušení na vzduchu
st. 1 –proti prachu po 30 min. při 20 °C
st. 4 –pro manipulaci po 6 hod. při 20 °C

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Máčení 16-25 sek. (dle požadované tloušťky)

Ředění:

voda

Min. teplota a vlhkost při aplikaci:

min. 15 °C a optimální relativní vlhkost od 40% do 70 %

Příklad nátěrového postupu :

-předúprava povrchu materiálu- důkladné očištění a odmaštění (např. WAP s přísadou saponátu)

- osušení povrchu

-1x až 2x máčení základní barvou Rokoprím Aqua Tauchenfarbe RK 605 (optimální tloušťka

jedné vrstvy je 20 µm)

- 1-2x vrchní email Rokoemail S 2029 (2x 25 µm, interval zasychání mezi jednotlivými nátěry musí být alespoň 2 hod.)
nebo jiný vodouředitelný email

Balení:

Dle dohody

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.12.2013
------------------------	--	-------------------------------