

# NaturExpert Terrassenöl



---

## Technické informace

**Charakteristika:** Hedvábně matná, transparentní ochrana dřeva na bázi obnovitelných surovin, obzvláště vhodná pro užití v exteriéru. **NaturExpert Terrassenöl** obsahuje vybrané UV-absorbéry, které zpomalují šednutí dřeva. Díky vynikající schopnosti pronikat hluboko do dřeva vytváří **NaturExpert Terrassenöl** velmi vodoodpudivý povrch, odolný vůči povětrnostním vlivům, který nezaplňuje dřevní póry, je prodyšný a odvádí ze dřeva vlhkost, efektivně snižuje bobtnání i smršťování dřeva vlivem působení vlhkosti. Svou schopností účinně snižovat působení vlhkosti na ošetřené dřevo brání vzniku zamodránání a plísní. Produkt neobsahuje kobalt, aromáty ani biocidy.

**Oblast použití:** **NaturExpert Terrassenöl** se používá k impregnaci, obnovení vzhledu a údržbě dřeva v exteriéru. Zvláště vhodný je na ošetření dřevěných teras, zahradního nábytku, zahradních parket, okenic, balkónů, plotů a obecně vzato k realizaci ochranných vrstev dřeva. **NaturExpert Terrassenöl** zdůrazňuje a zachovává přírodní odstín i strukturu dřeva.

**Substráty:** Ošetřovaný substrát musí být suchý, čistý, zdravý, bez brusného prachu, mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se zbytků. Před aplikací oleje odstraňte uvolňující se staré nátěry broušením zrnitostí ne jemnější než P180. Vlhkost dřeva nesmí překročit 20%.

**Důležité:** V případě že neznáte původ ani druh použitého starého nátěru proveďte vždy zkušební test !

**Tužidlo:** **NaturExpert Öl-Härter**  
Natužením oleje dosáhneme vyšší mechanické a chemické odolnosti povrchové úpravy.

**Směšovací poměr:** 10 dílů terasového oleje : 1 dílu tužidla  
Životnost natužené směsi je max. 6 hodin při 20 °C a RVV 65%.  
**Pozor!** Při zvýšení teploty materiálů nebo pracovního prostředí se životnost směsi podstatně zkrátí.

**Zpracování:** **NaturExpert Terrassenöl** se nanáší štětcem při teplotě prostředí ne nižší 5 °C ! Aplikace se nesmí provádět na slunci! Olej se nanáší v dostatečném množství (povrch dřeva musí být „mokrá“), načež po cca 10-20 minutách (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí) se nevsáknuté přebytky setřou bavlněným hadříkem.

**Důležité:** Nevsáknuté zbytky oleje musí být z povrchu dřeva spolehlivě odstraněny aby se předešlo tvorbě lesklých či lepkavých míst na olejované ploše. Při prvním použití oleje jakož i k dosažení vysoké UV-ochrany jsou 2 nátěry nutné (v případě ošetřování zvláště suchého a/nebo porézního dřeva 3 nátěry). V případě renovace je zpravidla 1 nátěr postačující. Po provedení 1. nátěru se povrch dřeva ponechá 8-12 hodin schnout a teprve potom se provede nátěr druhý. Hotový a suchý, olejovaný povrch je možné vyleštit vhodným leštícím náčiním např. kartáčem, fládovací bruskou nebo Pad kotoučem.

---

## Naše zkušenost - Vaše jistota

# NaturExpert Terrassenöl



---

## Technické informace

Renovační nátěr olejem **NaturExpert Terrassenöl** se v závislosti na vlivu počasí provádí s odstupem 2-3 let od posledního ošetření. V takovém případě se povrch dřeva očistí a 1x natře tímto olejem. V případě trvalejšího působení nepříznivého počasí a jedná-li se o vodorovné plochy, ze kterých voda nemůže odtékat, je nutno obvykle počítat s mnohem kratšími renovačními intervaly.

- Ředidlo:** **NaturExpert Terrassenöl** je připraven k použití a neměl by se ředit.
- Vydatnost:** Aplikační množství: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>  
10-12 m<sup>2</sup>/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.
- Doba schnutí:** Při 20 °C / max. 65% RV (v závislosti na aplikačním množství).  
- přetíratelný po 8 – 12 hodinách  
- zcela proschlý po 12 hodinách
- Další údaje:** Sušina: 33,7 %      Hustota: 0,846 g/cm<sup>3</sup>      Viskozita: 20 sec (20 °C)
- Další vrstva:** **NaturExpert Terrassenöl**
- Čištění náradí:** Použité náradí čistěte lakovým ředidlem **Lackverdünner 83586**.
- Skladovatelnost:** V uzavřených originálních nádobách je **NaturExpert Terrassenöl** skladovatelný po dobu 1 roku. Skladujte v chladných a suchých prostorách !
- Zvláštní pokyny:** **NaturExpert Terrassenöl** je nutno vždy před jeho použitím důkladně promíchat. I když **NaturExpert Terrassenöl** schne poměrně rychle, takže olejované dílce je možné brzy stohovat. Je však vždy zapotřebí brát zřetel na to, že požadovaná chemická a mechanická odolnost je dosažena až po několika dnech ( při 20 °C / 65% RV).  
**Varování!** Jako u všech na vzduchu schnoucích olejů i v případě oleje **NaturExpert Terrassenöl** existuje nebezpečí samovznícení. Proto vždy ponechte použité a olejem nasáknuté hadry uschnout na volném prostranství (ne však na slunci či blízko nějakého zdroje tepla), nebo několik dnů v plechovce, naplněné vodou a uzavřené. Poté je zlikvidujte jako další jiný odpad. Při zpracování oleje i během schnutí v interiéru dobře větrejte a zápalné zdroje ponechávejte stranou. Nepoužívejte ve stříkacích kabinách a před odsávacími zařízeními, kde se běžně používají konvenční laky.

**Vezměte prosím na vědomí:** Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezabavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při

zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost. 09/12

---

## Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz