

Technický list č. 505

# PCI Entöler

Speciální čisticí prostředek na olejové, bitumenové a voskové skvrny.

## Rozsah použití

- Pro použití interiéru a v exteriéru.
- Na stěny a podlahy.
- K odstranění olejových, voskových skvrn z betonu, omítky, cementového potěru, xylolitových podlah, umělého a přírodního kamene, sádry a dřeva.
- K odstranění skvrn, které vznikly nátěrem bitumenu nebo asfaltu.
- K čištění okrajů obkladů přírodního kamene, které byly znečištěny migrací změkčovadla, např. použitím nevhodné těsnicí hmoty.

## Vlastnosti

- **Připraven k použití**, bez míchání snadno zpracovatelný.
- **Rozpouští staré i čerstvé olejové skvrny**, umožňuje další povlakování a jeho dobré zakotvení do povrchu podkladu.
- **Pastovitý**, způsobuje navázání rozpuštěných nečistot na pevnou látku a snadné odstranění adsorbované nečistoty. Odpad se nesmí dostat do kanalizace.

## Zpracování

1. Špachtlí nebo škrabkou se mechanicky odstraní všechny nečistoty.
2. Pasta PCI Entöler se nanese na očištěná místa a kartáčem nebo stěrkou se rozetře.
3. Pak se ještě jednou nanese materiál PCI Entöler, aby se vytvořila větší vrstva než 2 mm.
4. Cca 3 až 4 hodiny nechat schnout, u přírodního kamene cca 1 hodinu.
5. Po zaschnutí se mohou zbytky pevných látek a na nich přilnuté zbytky oleje, vosku nebo bitumenu zamést. Plochu je možné pak vysát průmyslovým vysavačem.
6. Po odmaštění nesmí být vidět žádné tmavé skvrny. Hlubší znečištění se odstraní druhým, popř. třetím nánosem čisticího prostředku. Na očištěný povrch pomocí čisticího prostředku PCI Entöler je možné aplikovat nátěry barvou, obklady dlaždicemi nebo povrchové úpravy PCI prostředky.

## Užitně technická data

Spotřeba	cca 1,6 l /m <sup>2</sup> (při tloušťce vrstvy cca 2 mm) v jednom nánosu
Tloušťka vrstvy	> 2 mm
Teplota zpracování	< +25 °C



Nanášení čisticího prostředku PCI Entöler na olejem znečištěný podklad, zde olejem znečištěná zeď po povodni.

## Technická data

Materiálová báze	Kombinace rozpouštědel s adsorbujícími pevnými látkami	
Komponenty	jednosložkový produkt	
Měrná hmotnost	cca 1,17 g/cm <sup>3</sup>	
Konzistence	pastovitá	
Barva	Světle šedá	
Označení podle nařízení o přepravě:	- nebezpečného zboží na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) - nebezpečných látek (Gef-StoffV)	
	tř.4.1, VPG: II, UN 3175	pevná látka, obsahuje vznětlivou kapalnou látku (obsahuje benzín) lehce vznětlivý, obsahuje rozpouštědla
Forma dodávky	1l plastová láhev	
Skladovatelnost	min. 24 měsíců	
Skladování	v suchu, v teplotách pod +30 °C	





Nanesená vrstva čisticího prostředku PCI Entöler navázala znečištění a po vysušení okorala – snadno se odstraní.



Olejevé znečištění může být ze zdi snadno odstraněno. Nástřik vodou ukazuje penetraci do podkladu a neprojevuje se vodoodpudivost oleje.

### Důležitá upozornění

Hlubší skvrny nebo olejevé znečištění odstranit druhým popř. třetím nánosem. Pokud z betonu nebo potěru nadále viditelně prosakuje olej, musí se na očistěná a vyschlá nanést uzavírací nátěr. V tomto případě použít epoxidový prostředek ke zpevnění povrchu PCI Apogrund. Na plochy s vytlačeným olejem není možné aplikovat další pečetící nebo podkladové vrstvy. Zcela nasycené podklady se musí vybourat a provést znovu.

### Bezpečnostní pokyny

Čisticí prostředek PCI Entöler obsahuje rozpouštědlo a je proto snadno zápalný. Páry mohou způsobit ospalost a omámení. Chránit před dětmi. Dobře uzavřené náplně uložit na dobře větratelném místě. Neodkládat u zápalných zdrojů – při manipulaci a při práci nekouřit. Nesmí se dostat do kanalizace. Používat jen v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře, ukázat mu etiketu z balení nebo tento technický list. Během zasychání je, zejména u velkoplošného zpracování, nebezpečí požáru.

*Další informace viz bezpečnostní list.*

### Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

### Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Všechny informace o likvidaci prázdných obalů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

**BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.**  
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Obchodní a odborné  
poradenství  
Čechy**  
724 929 531

**Morava**  
725 864 508

**Produktový manažer  
pro výrobky PCI**  
tel.: 724 269 012  
fax: 469 607 121  
e-mail: pci-produkty@basf.com

**Servis a poradenství  
na stavbách**  
Praha, Střední  
a Severní Čechy  
724 940 257  
Východní Čechy  
725 864 506  
Západní a Jižní Čechy  
724 164 706  
Morava  
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz)  
Vydáno: květen 2012

Novým vydáním pozbývá staré platnost.