


Pullex Holzöl

50520 a násl.



Popis výrobku

Olej, bohatý na pojiva, pro řemeslo a průmysl, pro použití na dřevo v exteriéru na bázi modifikovaných olejů s velmi dobrou penetrační schopností a speciálními, vysoce účinnými pohlcovači UV-záření.

Zvláštní vlastnosti Oblasti použití

Povrch je chráněn před modráním a napadením plísněmi.

Rozměrově nestálé stavební dřevěné dílce ve venkovním prostředí, např. dřevěné domky, zahradní nábytek, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny atd.

Barevný odstín Farblos (bezbarvý): Zešednutí se zpomalí, ale ne zcela zamezí.

U hluboce pórovitých listnatých dřevin, jako je např. dub, se musí počítat se zkrácenými intervaly renovace.

Způsob nanášení

Natírání, **nestříkat!**

Nový nátěr

2 x Pullex Holzöl 50520 a násl.
doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

Je-li požadovaná ochrana proti napadení houbami a hmyzem, natřít surové dřevo prostředkem Pullex Imprägnier-Grund 50208 (viz technické listy).

Poznámka: Na modřínovém dřevu mohou zbytky po očištění (vysoká alkalita) nebo železný prach (tvorba rezu) způsobit černé skvrny.

Na exotickém dřevu, např. iroko, může dojít díky látkám obsažených ve dřevě k prodloužení doby schnutí.

Vodorovné dřevěné díly se 2 x lehce přetrou, čímž zabráníme příliš silné vrstvě nánosů.

Ošetřující nátěr

Ještě intaktní plochy zbavit prachu a nečistot a natřít 1 x Pullex Holzöl 50520 a násl..

Renovační nátěr

Zvětralé dřevo, silně opotřebené plochy obrousit až na surové dřevo a přetřít 2 x Pullex Holzöl 50520 a násl..

Ředění

Výrobek je dodáván ve stavu připraveném ke zpracování.

Teplota zpracování a teplota v objektu

Minimálně +5°C

12-10 (nahrazuje 04-10) ZKL 5010

Prosím obraťte

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno
Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobiť vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20°C)	Možné přetřít po ca 12 hodinách .
Pracovní nástroje	Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.
Vydatnost	12 – 15 m ² /l na jeden nátěr
Dodávané balení	750ml, 2,5 l, 10 l
Skladovatelnost	Min. 5 roky v originálně uzavřených nádobách. Doporučujeme přelít obsah otevřené nádoby do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škráloupu.
Barevné odstíny	Farblos (bezbarvý) 50520 Lärche (modřín) 50521 Natur (přírodní) 50522
Bezpečnostně technické údaje	Dodržovat bezpečnostní list! U hadříků, které jsou napuštěné oxidačně schnoucími produkty, se vyskytuje nebezpečí samovznícení! Napuštěné hadříky rozložit a nechat vyschnout; nutné uschovávat v uzavřených kovových nádobách, popř. ve vodě.