

## Informace o přípravku

### Popis přípravku

**Účel použití přípravku:** Speciální základní nástřík pro vylepšení poškozeného laku automobilů, motocyklů, jiných vozidel a kovových ploch.

**Podklady:** Vytvrzené a obroušené staré lakování,  
dobře proschlé nátěry 1- a 2-složkových plničů **Mipa**

**Vlastnosti:**

- rychle schne
- dobře plní
- velmi vydatný
- dobře přilne

**Barevný odstín:** šedý (1100) hnědočervený (1900)

| Zpracování: | tlak             | tryska | počet prac. chodů |
|-------------|------------------|--------|-------------------|
| nástříkem   | ze sprejové dózy |        | 2 – 3             |

**Tloušťka suché vrstvy:** 30 – 50 µm

**Odvětrání:** 3 – 5 min.

| Sušení: | nechytá prach  | lze uchopit | lze brousit   |
|---------|----------------|-------------|---------------|
|         | za 5 – 10 min. | za 30 min.  | za 2 – 3 hod. |

**Skladování:** v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

| Těkavé organické látky (VOC): | kategorie:   | B / e                                     |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Maxim.prahová hodnota:        | 840 g / litr | Skut.obsah v tomto produktu: 800 g / litr |

**Pokyny pro zpracování:**

Dózu protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástrík ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezerou 3-5 min. na odvětrání. Po skončení nástríku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

**Bezpečnostní pokyny:** viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce:** **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**  
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9