

Disperzní stěrka

DIS 44

pro jemné vyrovnávky

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Pro použití v interiérech.
- K jemnému stěrkování podlah před položením textilních a elastických podlahových krytin.
- K vytvoření zábrany proti migraci změkčovadel.
- K vytvoření rovných a hladkých ploch.
- K přestěrkování dřevotřískových desek, PVC a CV krytin.
- K přestěrkování starých zbytků lepidel (mimo zbytků lepidel na bázi bitumenu a šiščitanových louhů).
- K přestěrkování izolačních podkladů z korku, gumokorku nebo gumogranulátu.
- Pro tloušťku vrstev do 1 mm.
- Vhodná pro podlahové topení.
- Vhodná pro používání kolečkových židlí.

Vlastnosti produktu

- Nízký obsah rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 2.
- K okamžité spotřebě.
- Výborná přilnavost, bez nutnosti penetrace.
- Pochozí po cca 1 hodině, brousitelný po cca 2 hodinách.
- Schopnost uzavírat změkčovadla od 1 mm tloušťky vrstvy.

Technická data / Údaje pro zpracování

Technická data

Materiál na bázi	polymerní disperze
Komponenty	1-komponentní
Konsistence	pastovitá
Barva	bílá
Skladovatelnost	min. 12 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, neskladovat dlouhodobě nad + 30 °C.
Spotřeba	cca 1,2 kg na m ² a 1 mm tloušťky vrstvy
Tloušťka vrstvy	do 1 mm v každém pracovním kroku
Teplota interiéru a podkladu	+ 10 °C až + 25 °C
Doba vytvrzování*	
- pochozí po	cca 1 hodině
- broušitelné po	cca 2 hodinách
- pro pokládku po	cca 2 hodinách
Vhodné pro použití kolečkových židlí	ano

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Příprava podkladu

- Je nutné dodržovat nařízení platných norem.
- Podklad musí být suchý, pevný, čistý a nosný bez mastnot. Musí být zba-ven nátěrů a jiných nesoudržných podkladů.
- Silná znečištění a jiné nesoudržné plochy jako zbytky starých lepidel a krytin je nutné odstranit mechanicky (kuličkováním, broušením).

Zpracování stěrky DIS 44

- Na starých podkladech nebo podkladech z dřevotřískových desek je nutné nejprve zastěrkovat spáry a nechat je oschnout.
- Následně disperzní stěrku DIS 44 nanést na podklad např. plochou lžící v potřebné tloušťce, v jedné vrstvě max. do 1 mm.
- Druhou vrstvu lze nanést u nerovných podkladů na již vytvrdlou první vrstvu.

Důležitá upozornění

- Disperzní stěrka DIS 44 není určena pro aplikaci na podklady ze zbytků lepidel na bázi bitumenu a lepidel s obsahem rozpouštědel. Takové podklady je nutno napenetrovat epoxidovým penetračním nátěrem PCI Epoxigrund Rapid nebo VG 7 S.
- Při zvýšené vlhkosti podkladu je nutné použít epoxidový penetrační nátěr PCI Epoxigrund Rapid nebo VG 7 S.
- Při pokládce podlahových krytin na disperzní stěrku DIS 44 je nutné pracovat jen s disperzními lepidly.
- Nářadí, přístroje a míchací stroje se musí očistit ihned po ukončení prací vodou.
- Po zatvrdnutí již nelze čistit vodou.

Balení a skladovatelnost

- 10 kg plastový kbelík, Art. - Nr./EAN - Průfz. 4219/9
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmrznout) cca 12 měsíců.

Pokyny pro bezpečné použití

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty

Disperzní stěrka DIS 44 se nesmí nenechat zaschnout na pokoze. Zaslou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při

nebezpečí odstříků chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, okamžitě vymýt vodou. Pokud tlak v následujících minutách nepovolí, je třeba vyhledat lékaře.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: duben 2015
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

