

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní nástřik na ocel s vysokou protikoroziční odolností, na různé oblasti použití, např. při stavbě strojů, vytápěcích a vzducho-technických konstrukcí. Výborně drží na všech kovech, dřevu, umělých hmotách, sklu a lepence. Vzhledem ke speciální pigmentaci chrom-nikl-ocel zamezuje tento přípravek kontaktní korozi a po vyschnutí je odolný proti mnoha kyselinám a louhům.

Podklady: železo, neželezné kovy, dřevo, umělé hmoty, sklo, lepenka

Předchozí úprava: Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

Vlastnosti:

- odolný proti vysoké teplotě až do 300° C
- vysoká protikoroziční ochrana
- analýza slitiny: 18% chrom, 8% nikl, 2% mangan
- lze jej mechanicky zatěžovat
- extrémně odolný proti povětrnosti
- chemicky stabilní

Barevný odstín / lesk:	ušlechtilá ocel		
Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
	nástřikem	ze sprejové dózy	1 – 2
Odvětrání:	1 – 2 minuty		
Sušen:	nechytá prach	lze uchopit	lze montovat
	za cca 5 min.	za cca 10 hod.	za 24 hod.
Skladování:	v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky		
Těkavé organické látky (VOC):			kategorie: B / e
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu:	650 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřik ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 1 - 2 pracovních chodech, s mezigasem 1-2 min. na odvětrání. Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9