

THOMSIT

make it!

A brand of PCI – Für Bau-Profis

TK 199

UNIVERZÁLNÍ FIXACE

Ve vodě rozpustná adhezivní disperze na textilní a CV krytiny

VLASTNOSTI:

- Univerzálně použitelná
- Uspodňuje výměnu podlahových krytin
- Lze použít na užitkové krytiny
- Snadná aplikace pomocí válečku nebo ozubené špachtle

OBLASTI POUŽITÍ:

Univerzální fixace s velmi nízkým obsahem emisí a bez obsahu rozpouštědel, slouží pro upevnění a možnému opětovnému odejmutí krytiny. Thomsit TK 199 lze použít na fixaci:

- všiváných krytin s vliesovým rubem, textilním rubem nebo rubem z latexové pěny
- textilních krytin na těžkém nosném základu (např. Anker Clinic)
- PVC a CV krytin s nebo bez vliesového rubu na stávajících, voděodolných tvrdých krytinách a stěrkových podkladech

Budoucí výměna krytiny je díky nastavitelnému adhezivnímu účinku mnohem snadnější. Adhezivní účinek lze nastavit typem použité stěrky/špachtle a dobou odvětrání. Thomsit TK 199 splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v interiéru a ekologii.



Technické údaje	
Dodávaná forma:	bílá, pastovitá
Balení:	PP-kbelík, 12 kg
Množství balení na paletě:	30 balení
Doba odvětrání	10-90 minut (v závislosti na typu lepicího lože a typu použité stěrky)
Otevřená doba: savé podklady nesavé podklady	cca 2 hodiny cca 4 hodiny
Zatížitelné po:	cca 24 hodinách
Zatížení	vhodné pro zatížení pojezdem kolečkovou židlí dle DIN EN 12529
Teplotní odolnost po vytvrzení	do max. +50 °C, použitelné na vytápěné podlahové konstrukce
pro přepravu pro skladování	+5 °C až +50 °C, chránit před mrazem +10 °C až +30 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, v chladu a suchu

Výše uvedené časy platí za standardních klimatických podmínek (23 °C a 50 % relativní vlhkosti). V jiných klimatických podmínkách dochází ke zkrácení nebo prodloužení doby vytvrzování a schnutí.

Spotřeba		
Při aplikaci:	Spotřeba:	Vydatnost/balení:
krytín s hladkým rubem válečkem	cca 100-150 g/ m ²	cca 80-120 m ²
krytín s klasickým rubem ozubením A4	cca 200 g/ m ²	cca 60 m ²
krytín s hrubým rubem ozubením A2	cca 300 g/ m ²	cca 40 m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné dodržovat platné normy a předpisy. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez trhlin a nečistot. Po doporučené mechanické přípravě (broušení a vysátí) se podklad napenetruje vhodným penetračním nátěrem

ZPRACOVÁNÍ

Adhezní účinek Thomsit TK 199 se nechá nastavit v širokém rozmezí dobou odvětrání a množstvím aplikovaného materiálu.

Položením do čerstvého = vysoká adheze

Položením do zavadlého = nižší adheze

Při pokládce krytin s hladkým rubem použijte pro aplikaci váleček, pro pokládku se strukturovaným rubem použijte ozubení A4 nebo A2. Vyšší množství aplikovaného materiálu souvisí s pozdějším náročnějším odstraněním univerzální fixace. Thomsit TK 199 naneste rovnoměrně na podklad. Dodržujte následující časy odvětrání:

Čas odvětrání:	do čerstvého	do zavadlého ^{*)}
váleček	10-20 minut	20-45 minut
ozubení A4	20-45 minut	30-60 minut
ozubení A2	30-60 minut	45-90 minut

*) při zkoušce prstem nesmí na prstu ulpět žádný materiál

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Po aplikaci je nutné zajistit vhodné podmínky pro vysychání a dodržet podmínky předepsané pro pokládku jednotlivých podlahovin.
- Podlahové práce provádět pouze při teplotě podkladu nad 15 °C, teplotě vzduchu nad 18 °C a relativní vlhkosti pod 75 %.
- Čerstvé skvrny okamžitě vyčistěte vlhkým hadrem. Nástroje ihned po použití očistěte vodou.
- Rozdělaná balení těsně uzavřete a co nejdříve je spotřebujte.
- Pórovité podklady (např. spáry mezi keramickou dlažbou) mohou ztížit následné odstraňování univerzální fixace.

Thomsit, na který se aplikuje samonivelační stěrka Thomsit. Pevně položené tvrdé krytiny dokonale vyčistit. Uvolněné části přilepit.

Následně položte krytinu a okamžitě vyhladte a zaválcujte. Dokončené podlahy znovu celoplošně zaválcujte případně důkladně přitlačte.

Odstranění krytiny

Pro odstranění krytinu nařežte na pásy a pomalu odstraňte z podkladu. Případné zbytky univerzální fixace a kobercové pěny namočte čisticím prostředkem a nechte minimálně 30 minut změkknout, následně odstraňte z podkladu. Obtížnost čištění je závislá na stupni znečištění a stáří ploch. V případě potřeby odstraňte zbytky pomocí čisticího stroje (zelený pad). Několikrát důkladně opláchněte. Pokud má být povrch dále používán, doporučuje se vhodná údržba.

- Není určeno na přírodní kámen (např. mramor, travertin) a parkety v případě, že se do budoucna uvažuje o jejich opětovném využití.
- Užité krytiny (např. PVC, linoleum) mohou změnit svoji barevnost v případě, že jsou přes ně položeny jiné krytiny.
- Struktura povrchu původní krytiny se může prokreslit i do krytiny fixované na ní.
- Doba odvětrání a otevřená doba jsou závislé na teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. S vyšší teplotou a nižší vlhkostí vzduchu se doba vysychání zkracuje. Oproti tomu s nižší teplotou, vyšší vlhkostí vzduchu a na nesavých podkladech se doba vysychání prodlužuje.

OCHRANA PŘI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Produkt může vyvolat alergickou reakci
- Produkt může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži.
- Při stříkání chránit oči.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
+420 224919293, +420 224915402,
+420 224914575

Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

Další informace naleznete v bezpečnostním listu Thomsit.

Bezpečnostní list je k dispozici na www.thomsit.cz

SLUŽBY ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Řiďte se pokyny pro odstraňování na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 607 111; fax: +420 469 607 112

info.cz@mbcc-group.com

Obchodní a odborné poradenství:

+420 725 864 508

+420 724 532 473

Výše uvedené informace, zejména doporučení pro zpracování a použití našich produktů, jsou založené na našich odborných znalostech a zkušenostech. Protože se materiály a pracovní podmínky mohou lišit pro každou zamýšlenou aplikaci, a nemůžeme je proto ovlivnit, důrazně doporučujeme, aby zpracovatel přezkoušel vhodnost a možnost použití produktu pro danou aplikaci a použití. Právní odpovědnost nemůže být přijata na základě obsahu tohoto technického listu ani na základě poskytnutí ústních rad, pokud neexistují důkazy o úmyslném záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlili se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.