



d 5/11/07

## Mipa Rostversiegelung

### Informace o přípravku

#### Popis přípravku

**Účel použití přípravku:** Přípravek Mipa Rostversiegelung rozkládá vlhkost ve vrstvách rezu na kysličník uhličitý a zabraňuje tak dalšímu rezivění. Podklad se tím i zpevní a zakonzervuje. Uvolněný rez je třeba jen hrubě odstranit. Přípravek vniká dobře i do tlustých vrstev rezu, zastaví i korozi zinku. Již krátce po jednom nanesení přípravku jsou vrstvy rezu zakonzervovány a lze je přetírat 1- i 2-složkovým základním nátěrem nebo natíracím tmelem. Přípravek drží na železe, oceli, aluminu i zinku.

**Vydatnost:** 15 - 20 m<sup>2</sup> / litr

**Barevné odstíny:** bezbarvý

**Směšovací poměr:**

**Tvrdidlo:**

**Ředidlo:** zpracovávat neředěné, jen při nástřiku 5-10% ředidla **Mipa KH-Verdünnung**

**Viskozita pro nástřik:** 12 sec. 4mm DIN

Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
tlak.vzduchem air-less / air-mix	3 - 4 bar	1,2 - 1,4 mm	1

**Doba zpracovatelnosti:**

**Tloušťka suché vrstvy:**

**Odvětrání:**

**Schnutí:** lze přestříkat    nechytá prach    lze uchopit    lze montovat

teplota objektu 20 °C

30 - 60 min.    10 - 15 min.

teplota objektu 60 °C

**Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ**

**kategorie:**

B / e

**Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010:**

840 g / litr

**Skut.obsah v tomto produktu:**

756 g / litr

**Upozornění:** Podmínky pro zpracování: nad +15°C a až max. 75% relat.vlhkosti vzduchu.

Mipa Rostversiegelung silně vtírat do podkladu. Předem odstranit volný rez, olej, mastnotu a špínu, jakož i vrstvy barvy, pod nimiž je rez.

Přípravek reaguje s vlhkostí vzduchu. Nádoby s přípravkem ihned po použití dobře uzavřít. Menší množství případně z nádoby zvlášť vyjmout a pak zpracovat.

**Značení nebezpečnosti:**

**A II Hořlavé!**

**Xn Zdraví škodlivé**

**N Nebezpečné pro životní prostředí - obsahuje xylene**

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

**Distribuce:** **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**

tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9