

Údajový list



ROKOEMAIL AQUA HOBBY RK 622

Charakteristika:

Vrchní vodouředitelný lesklý email na bázi modifikované alkydové pryskyřice.

Doporučené použití:

Je určen pro hobby vrchní nátěry zejména kovových dílců opatřených základním nátěrem. Vyniká snadnou aplikovatelností, nulovým obsahem nebezpečných těkavých látek a vysokým stupněm lesku po zaschnutí. Je ekologicky a hygienicky příznivější variantou rozpouštědlového emailu Rokoemail S2013.

J vhodný na výrobky a hračky pro děti do tří let, dle vyhlášky 521/2005Sb. a ČSN EN 7109, tab.2F

Technická data:

Vlastnosti zaskleného filmu:

Barevný odstín ROKO vzorkovnice pro RK 622
Stupeň lesku min. 85%

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita 50 - 70 s (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina min. 45 % (dle odstínu)
Hustota cca 1,25 g/cm³- vždy podle barevného odstínu
Objemová sušina 35 %
Teoretická vydatnost při 30 µm tloušťky suché vrstvy
cca 8 m²/kg
VOC 0 g/1kg
TOC 0 gC/1kg
TOC na 1 um suché tloušťky 0 gC / 1 m²
TOC na doporučenou tl. 30 um 0 gC / 1 m²
Hořlavost není hořlavé

Skladovatelnost:

24 měsíců při uzavřené nádobě
skladovat ne pod + 5 °C a
ne nad + 30 °C

Zasychací doby:

st. 2- nelepivý 4-6 hod. při 20 °C
st. 4 -proschnutý 24 hod. při 20 °C

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Natírání, válečkování - dodací viskozita

Nízkotlaké stříkání pistole s nádobkou 30-40 s. (F4), tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.

Ředění:

Barva se neředí, je dodávána v aplikační viskozitě. V případě nutnosti lze ředit vodou do 5%..

Příklad nátěrového postupu:

- předúprava povrchu materiálu- očištění a odmaštění, oplach čistou vodou a vysušení
- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprím Aqua Hobby RK 608 (optimální suchá tloušťka základní vrstvy je 50 um)
- 1x-2x vrchní vodouředitelný email Rokoemail Aqua Hobby RK 622 (optimální suchá tl. jedné vrstvy emailu je 30-40 um)

Balení:

Plechovky 0,6 lit. a 3,2 lit

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 18.02.2013
------------------------	--	-------------------------------