

Údajový list



ROKOPRIM TAUCHENFARBE RK 111

Charakteristika:

Barva na bázi alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech, s přísadou aditiv. Neobsahuje těžké kovy - ekologicky příznivý výrobek.

Doporučené použití:

Rokoprím Tauchenfarbe RK 111 je máčecí základní barva. Je určena k základování ocelových výrobků technologií máčením. Vyznačuje se dobrou smáčecí schopností a rychlým zasycháním. V provedení s přísadou zinkfosfátového pigmentu, lze použít k jednovrstvým nátěrům.

Technická data:

Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín	0110-šedý, 0840-červenohnědý (RAL dle dohody)
Stupeň lesku	mat
Kryvost	1 – 2
Přílnavost mřížkou	st. 1 (dle ČSN ISO 2409)
Odolnost hloubením Erichsen	min. 5 mm (ČSN EN ISO 1520)
Tvrдост	nejméně 30 %, po 10 dnech (ČSN 673076)

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	80-150 s (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina	min. 62 %
Objemová sušina	51 %
TOC -obsah těkavého organického uhlíku	220,8 gC/1 kg
VOC	325,8 g/1 kg
TOC na 1 m suché tl.	0,541 gC/1 m ²
TOC na doporučenou tl. 20 m	10,8 gC/1 m ²

Hustota	1,25 g/cm ³ (dle odstínu)
Doporučená tloušťka	20-30 m
Teoretická vydatnost	20 m ² /kg (při 20 m)
Bod vzplanutí	nad 23 °C -hořlavina II. třídy
Skladovatelnost	12 měsíců v uzavřené nádobě při +5 až +30°C

Zasychání:

Proti prachu -st. 1	40 min. (při 20°C)
Nelepivý -st. 2	120 min.
Pro montáž-st.4	max. 6 hod.

Přetíratelnost:

2 hod. alkydovými emailama

Balení:

Plechovky 23 kg, sudy 200 kg, kontejnery

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Máčení 14-25 s (dle teploty a požadované tloušťky)

Ředění:

Rokoředidlo S 6005

Příklad nátěrového postupu:

- předúprava povrchu materiálu- očištění, odmaštění, u oceli případně otryskání na čistotu povrchu Sa 2,5 (ISO 8501-1)
- 1-2x máčení základní barvou Rokoprím Tauchenfarbe RK 111 (optimální tloušťka jedné vrstvy je 20-30 m)
- 1-2x vrchní email Rokoemail S 2029 Thix

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	---	-------------------------------