

## ADLER PUR-Strong

## 26301 ff

Dvosložkový rozpouštědlový polyuretanový bezbarvý lak na nábytek a interiérové konstrukce určený pro průmysl a malé a střední podniky

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace


Vysoce kvalitní polyuretanový bezbarvý lak na bázi akrylátových pryskyřic. Má velmi dobrou mechanickou i chemickou odolnost zejména u silně namáhaných ploch interiérů, má vysokou plnivost, velmi dobré zvyřaznění, vynikající světlostalost.

#### Speciální vlastnosti Zkušební normy

- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku)  
Odolnost vůči chemickým vlivům: 1-B1  
Chování při oděru: 2-C ( $\geq 150$  U)  
Chování při zatížení poškrábáním: 4-D ( $\geq 1,0$  N)  
Ožehnutí: 5-B (obtížně vznítitelný povrch nábytku)
- **ÖNORM A 3800-1** (hořlavost) ve spojení s nesnadno hořlavým podkladem:  
Obtížně hořlavý (dřívě B 1 podle B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** pro označení stavebních produktů s povrchovými nátěry v souvislosti s emisemi škodlivých těkavých látek: A+



#### Oblasti použití




- Pro plnivé lakování silně namáhaných povrchů nábytku a interiérových konstrukcí, dále pro schodišťové stupně (v závislosti na specifických směrnících každé země), pro hotelová a školská zařízení, pro kuchyňský a sanitární nábytek: Oblasti použití II – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.
- Pro nesnadno hořlavé příp. obtížně vznítitelné konstrukce.
- Vhodné pro lakování ploch bělených peroxidem vodíku.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování




- Před použitím produkt promíchejte
- Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro zpracování PUR laků“.
- Při lakování schodišťových stupňů doporučujeme provést trojitý stříkací nátěr, abyste dosáhli dostačující tloušťky vrstvy.


**Poměr míchání**

10 hmotnostních dílů ADLER PUR-Strong 26301 ff  
2 hmotnostních dílů tvrdidla ADLER PUR 82029

ADLER PUR-Strong 26303 ff se může používat výhradně s tvrdidlem a ve výše uvedeném míchacím poměru. Odchytky mohou mít za následek poškození nátěrového filmu.

**Doba zpracovatelnosti**

1 pracovní den; materiál namíchaný z předchozího dne může být ještě zpracován, ale musí být smíchán v poměru 1:1 s čerstvě vytvrzeným přípravkem; delší prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

**Nanášecí techniky**

Způsob nanášení	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, etc.)	Tlaková stříkáčková pistole
Stříkáčková tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Stříkáčkový úhel (stupně)			
Stříkáčková tlak (bar)	80 - 120	80 - 120	3 - 4
Rozprašování (bar)		1-2	
Ředění	Ředidlo ADLER DD 80019 nebo ADLER PUR 80029		
Příměs ředidla v %	-	-	10
Viskozita (s) 4-mm- pohárek, 20°C	ca. 24	ca. 24	ca. 18
Nanášené množství (g/m <sup>2</sup> )	ca. 100 – 150 na jednu vrstvu; celkové nanášené množství max. 500		

**Doby schnutí**

(při 23 °C a r.v. 50 %)



Brousitelný a přelakovatelný	po ca. 4 h
Manipulovatelný a stohovatelný	Přes noc

Abychom zlepšili kvalitu následného lakování, doporučujeme nechat schnout do druhého dne přes noc při zachování pokojové teploty.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě a výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

**Čištění pracovních nástrojů**

Ředidlo ADLER DD 80019 nebo  
Mycí ředidlo ADLER 80077

**PODKLAD****Druh podkladu**

Masivní dřevo, dřevěná dýha na vhodných nosných deskách

Dodržujte naše „Pracovní směrnice pro zpracování nábytkových PUR laků“.

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek jako jsou mastnoty, vosky, musí být očištěn od dřevěného prachu.

**Příprava podkladu****Listnaté dřevo:** brus zrnitostí 150 – 180**Jehličnaté dřevo:** brus zrnitostí 100 – 150

Při broušení používejte prachový filtr P3.

Brusný prach – zejména z pórů dřeva jej odstraňte pečlivě.

**SKLADBA NÁTĚRU****Základový nátěr**

1 x ADLER PUR-Strong 26303 ff

**Mezibrus**

Plochy ošetřené základovým nátěrem obruste zrnitostí 240-320. Vyvarujte se probroušení nátěru! Odstraňte dřevěný prach.

Mezibrus musí být proveden těsně před aplikací krycího nátěru, aby bylo dosaženo dobré přilnavosti vrstev.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

**Krycí nátěr**

1 - 2 x ADLER PUR-Strong 26301 ff

**ÚDRŽBA****Péče a údržba**

Čištění provádějte pomocí čistícího přípravku ADLER Clean Möbelreiniger 96490 a údržbu pomocí přípravku pro péči o nábytek ADLER Clean Möbelpflege 96491.

Dodržujte pokyny v příslušných technických listech produktů.

**INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ****Velikosti balení**


4 kg, 20 kg

**Barevné odstíny/  
Stupně lesku**

G10 tupě matná	26301
G30 matná	26303
G50 polomatná	26305
G70 hedvábně matná	26307

**Doplňkové produkty**

ADLER PUR-Härter 82029 tvrdidlo  
 ADLER DD-Verdünnung 80019 ředidlo na DD laky  
 ADLER PUR-Verdünnung 80029 ředidlo na PUR laky

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost/Skladování**

Nejméně 1 rok v originálních uzavřených obalech.

Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem i vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Technické údaje**

Viskozita při dodání	ca. 30 s podle DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)
Viskozita při míchání	ca. 24 s podle DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)

**Bezpečnostnětechnické údaje**

Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu!  
 Aktuální verze je dostupná na internetové adrese **www.adler-lacke.com**.

Musí být bezpodmínečně zabráněno vdechnutí lakových aerosolů při aplikaci stříkací pistolí. Tomu zabráníte použitím ochranné dýchací masky (kominovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).