



Steinschlagschutz-Spray

D-2/1113

elastický ochranný nástřík proti kamínkům a korozi

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Trvale elastický nástřík na vozidla k ochraně proti nárazům kamení, posypové soli, korozi i jinému opotřebení. Také jako protivibrační hmota, která utěsní a ochrání podvozek, spojery, prahy, dveře, aj. Nástřík lze přelakovat.

Vlastnosti:

- rychle schne
- dobrá stálost
- po úplném vytvrzení lze přelakovat všemi běžnými laky
- trvale elastický
- odolný proti oděru
- velmi dobrá odolnost proti vibracím
- mírný strukturní efekt
- odolný proti stárnutí

Podklady: Podvozky vozidel, karosérie, přední spojery, prahy, apod. Podklad očistit, zbavit rezu, mastnoty a znečištění.

Barevný odstín:	světle šedý (0000) / černý (0001)		
Stupeň lesku:	matný		
Směšovací poměr:			
Tvrdidlo:			
Ředění:			
Viskozita pro nástřík 20°C:			
Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
nástříkem	ze sprejové dózy		2 – 3
Doba zpracovatelnosti:			
Tloušťka suché vrstvy:	300 – 450 µm		
Odvětrání:			
Schnutí:	nechytá prach: cca za 20 min. lze přelakovat: za cca 2 – 4 hod.		
Skladování:	v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky		
Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	B / e	
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu:	510 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu před zpracováním dobře protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřík ze vzdálenosti 25 - 30 cm. Nestříkat na motor, náhon, brzdy, apod. Po skončení nástříku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9