

Zdicí vápenocementová malta

PCI Pecicret® KMM

s pevností 10 MPa

PCI®

Für Bau-Profis



Dříve Prince Color® KMM

Rozsah použití

- Pro běžné vzdívání a zdění vnitřních a vnějších svislých konstrukcí z cihel, přírodního kamene, tvárnice a všech běžných tvárnicevých bloků.
- Není určena pro zdění ze skleněných tvárnice, sádrových prvků a pro spárování zdiva.
- Určena pro ruční zpracování.

Vlastnosti produktu


- Suchá maltová směs, po smíchání s vodou výborně zpracovatelná.
- Rychlá příprava.
- Stálá kvalita.

Příprava podkladu

- Suchý, nosný, pevný, zbaven všech nečistot, výkvětů, starých nátěrů a prachových částic.
- Při zdění savých materiálů a zvláště při zdění za vysokých teplot je nutno stavební dílce předem navlhčit, zamezí se tak rychlému vysoušení malt.

Zpracování

- Je nutné dokonalé rozmíchání směsi s čistou vodou (dle ČSN EN 1008) buď ručně pomaluběžným míchadlem (max. 500 ot./min) se spirálovým nástavcem, nebo ve spádové míchačce, až se dosáhne homogenní směsi bez hrudek.
- Maltová směs se nechá pro aktivaci příslušných látek nejméně 3 minuty odležet a před následným zpracováním se ještě krátce promíchá.
- Malta se nanáší na zdivo pouze ručně. Vlastní výstavba probíhá dle zásad zdění.
- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C.



A brand of

BASF

We create chemistry

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	suchá maltová směs vyrobená z křemenných písků, hydraulických pojiv, zušlechťovacích látek a cementu
Zrnitost	do 2,5 mm
Sypná hmotnost	cca 1,6 kg/dm ³
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1,9 kg/dm ³
Záměsová voda - na 1 kg směsi - na 30 kg balení	pitná voda nebo voda dle ČSN EN 1008 cca 0,14 l cca 4,2 l
Doba zpracovatelnosti*	cca 2 hod
Doba otevření*	min. 15 min
Pevnost v tlaku po 28 dnech*	min. 10 MPa
Teplota zpracování/teplota podkladu	+ 5 °C až +25 °C
Spotřeba	cca 18-20 kg/m ² při tloušťce vrstvy 10 mm
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu, vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby.

Balení a skladovatelnost

- Balení 30 kg papírový pytel s PE vložkou, dodávky na EURO paletách krytých fólií.
- Skladovatelnost v suchém skladu 12 měsíců od data výroby. Chránit před vlhkem.

Důležitá upozornění

- Maltu nezpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Pro rozmíchání směsi se doporučuje použít čistou záměsovou vodu z vodovodního řádu (dle ČSN EN 1008).
- Výrobce neručí za pigmentové prostory z podkladu v případě použití materiálů jiných výrobců.
- Přimíchání dalších látek není dovoleno.
- Maltová směs není určena pro strojové zpracování, zdění skleněných tvárnic a dílců na bázi sádry.

Pokyny pro bezpečné použití

- Maltová směs může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- Nosit vhodný pracovní oděv a pracovní rukavice.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je

možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpa-

dech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.



**BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.**
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (přijem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.basf-sh.cz a www.pci-cz.cz.

Vydáno: říjen 2014
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

