


Grilith Holz kitt (Tmel na dřevo)

50970 ff



Popis

Grilith Tmel na dřevo 50970 ff je plnivo na bázi dřevné moučky/alkydové pryskyřice/dusičnanu celulózy, obsahující rozpouštědlo

Oblasti použití

Na opravení malých vadných míst k použití před prvním broušením dřeva.

Zpracování

| | |
|--------------------------------|--|
| Forma dodávky | Pastovitý tmel na dřevo Příliš pevný tmel se dá udělat zase zpracovatelným pomocí Grilith-Ředidla. |
| Příprava podkladu | Plochy, které se mají opravit, musí být čisté, suché, zbavené mastnoty, vosku a pryskyřice. Pokud to je možné, měl by se Grilith Tmel na dřevo použít před prvním broušením dřeva (hrubý výbrus) úsporně a jen na malá poškozená místa. Tmelené místo nemá být větší než poškozené místo. |
| Výběr barevného odstínu | Barevný odstín tmeleného místa má odpovídat hotovému povrchu. Pokud se předpokládá použití mořidla, měl by být barevný odstín Grilith Tmelu na dřevo zvolen v barevném odstínu mořidla. |
| Způsob nanášení | Grilith Tmel na dřevo se vtlačí, pokud je zapotřebí, vícekrát širokým dlátem nebo úzkou špachtlí do vadného místa. Při několikerém nanesení je zapotřebí dbát na to, aby právě tmelená hmota byla dobře uschlá. Nakonec vyhladit vyspravené místo navlhčenou špachtlí. Dvě tence nanesené vrstvy dávají lepší výsledek než jedna tlustě tmelená vrstva. |
| Doba schnutí | asi 2 až 4 hodiny při pokojové teplotě, závisí to na síle vrstvy Grilith Tmel na dřevo 50970 ff musí být dobře proschlý. Před dalším zpracováním (broušení, moření, lakování...) doporučujeme nechat tmel uschnout přes noc při pokojové teplotě, aby se zabránilo odpadnutí. |
| Další zpracování | Uschlý tmel lze mořit a přelakovávat laky na nábytek ředitelnými vodou nebo laky na bázi rozpouštědla. |
| Zvláštní pokyny | Před začátkem prací udělat vzorek vrstvy pro kontrolu správného výběru barevného odstínu! |

Prosím, dbejte na odpovídající **List s bezpečnostními údaji**.

12-09 (nahrazuje 03-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Barevné odstíny

| | |
|--|-------|
| Javor (Ahorn) | 50970 |
| Smrk/Bříza/Jasan (Fichte/Birke/Esche) | 50971 |
| Přírodní (Natur) | 50972 |
| Borovice (Kiefer) | 50973 |
| Dub (Eiche) | 50974 |
| Buk/Modřín (Buche/Lärche) | 50975 |
| Ořech (Nussbaum) | 50976 |
| Olše (Erle) | 50977 |
| Ořech Tmavý (Nussbaum Dunkel) | 50978 |
| Třešeň (Kirschbaum) | 50979 |
| Mahagon (Mahagoni) | 50980 |
| Bílý (Weiß) | 50981 |
| Černý (Schwarz) | 50982 |

Další pokyny

| | |
|--|---|
| Ředění | Grilith Ředidlo 80047 |
| Trvanlivost (pokojová teplota 20 °C) | 2 roky v originálních uzavřených nádobách - nádoby chránit před přímým slunečním zářením; neskladovat při teplotě nad +30 °C ! |

Velikosti balení

100 ml, 200 ml, 1 l