

# Údajový list



## ROKOSIL AQUA-ET RK 612

### **Charakteristika:**

Univerzální nátěrová hmota vodouředitelná na bázi modifikované zušlechtné pryskyřice.

### **Oblasti použití:**

Je určena pro venkovní a vnitřní nátěry pozinkovaných klempířských prvků, betonu, panelů, zdiva, dřeva a dalších stavebních materiálů. Je ideální k nátěrům střešních krytin z pozinkovaného nebo hliníkového plechu, vláknocementových, betonových a eternitových krytin. Barvu je možné použít i na ocelové konstrukce chráněné antikoročním základem. Vyznačuje se vysokou kryvostí, výbornou zpracovatelností, dlouhodobou odolností na povětrnosti a rychlým zasycháním.

### **Technická data:**

#### **Vlastnosti zaschlého filmu:**

Barevný odstín vybrané odstíny dle vlastní vzorkovnice  
Stupeň lesku polomat

#### **Vlastnosti mokré barvy:**

Dodávaná viskozita min. 80 s. (F4/20°C dle ČSN 673013)  
Hmotnostní sušina min. 53 % ( dle odstínu )  
Objemová sušina 36,5 %  
VOC 30 g/kg  
TOC 12,4 gC/kg  
TOC na 1 µm suché tloušťky 0,042 gC / 1 m2  
TOC na doporučenou tl. 80 µm 3,4 gC / 1 m2  
Hustota 1,25 g/cm3  
Teoretická vydatnost eternitové krytiny 0,25-0,35 kg/m2 ( pro dva nátěry )  
pozinkovaný plech 0,15-0,20  
dřevo, sádkokarton 0,35-0,45  
beton a omítky 0,35-0,45  
Hořlavost není hořlavé  
Skladovatelnost 12 měsíců při uzavřené nádobě  
skladovat ne pod + 5 °C a  
ne nad + 30 °C

### **Zasychací doby:**

Sušení na vzduchu st. 1 –proti prachu po 50 min. při 20 °C  
St. 4 –pro manipulaci po 5 hod. při 20 °C

### **Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:**

Nanáší se zpravidla ve dvou vrstvách s přestávkou mezi nátěry cca 4 hod. Teplota podkladu musí být v rozmezí +8°C - +30°C  
Pro aplikaci lze použít štětec, váleček, vzduchové i bezvzduchové stříkání. Podle způsobu nanášení lze naředit vodou až do 5 hmot. %

Příklad nátěru savých podkladů ( např. Eternitové desky ):

- očištění a odmaštění
- 1-2x penetrace podkladu přípravkem Rokolatex Plus ( ředěný 1: 4 s vodou )
- 2x Rokosil Aqua-ET RK 612

Příklad nátěru korodujících podkladů:

- očištění a odmaštění
- 1x antikorozní vodouředitelný základ Rokoprim Aqua RK 601 ( lze použít i rozpouštědlový základ např. typu Rokoprim RK 103 )
- 2x Rokosil Aqua-ET RK 612

Pozn.- Před nátěrem staré betonové nebo eternitové krytiny s nesoudržným povrchem doporučujeme konzultovat postup nátěru s technikou výrobce na tel. 577 110 111.

### **Balení:**

Plechovky 0,6 lit. a 3,2 lit. ( nebo dle dohody )

### **Upozornění:**

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	--	-------------------------------