

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní nástřik na bázi práškového zinku pro následnou ochranu ocelových a železných dílců, a k vylepšování žárově pozinkovaných dílců dle normy DIN EN ISO 1461.

Podklady: podklady ze železa nebo oceli

Předchozí úprava: Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

Vlastnosti:

- vysoký obsah zinku zaručuje ochranu protikorozi i před chemickými i mechanickými vlivy
- odolný proti vysoké teplotě až do 300° C
- vhodný k vylepšování dle normy FDIN ISO EN 1461
- speciálně vhodný pro bodové svařování
- rychle schne

Barevný odstín:	aluminiově stříbrný		
Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
	nástřikem	ze sprejové dózy	2 – 3
Tloušťka suché vrstvy:	30 – 40 µm		
Odvětrání:	2 – 3 min.		
Sušení:	nechytá prach za cca 15 min.	lze uchopit za cca 1 hod.	lze přelakovat za 24 hod.
Skladování:	v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky		
Těkavé organické látky (VOC):		kategorie:	B / e
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu:	650 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřik. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřik ze vzdálenosti 15 – 20 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezičase 2-3 min. na odvětrání.

K vylepšení žárově pozinkovaných míst je nutno nastříkat tolik vrstev, až bude celková síla vrstvy vyšší o 30 µm než místní síla zinku.

Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9