

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Speciální lak pro optické vyrovnání chyb v pozinkovaném povrchu v exteriéru i interiéru, velmi dobře drží na železu a zinku, rychle schne, je odolný proti vlivu povětrnosti a nezkřídovatí.

Podklady: železo a pozinkované podklady

Předchozí úprava: Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

Vlastnosti:

- velmi dobře drží na železe a zinku
- rychle schne
- odolný proti povětrnosti
- nezkřídovatí

Barevný odstín: aluminiově stříbrný RAL 9006

Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
nástřikem	ze sprejové dózy		2 – 3

Tloušťka suché vrstvy: 30 – 40 µm

Odvětrání: 2 – 3 min.

Sušení:	nechytá prach	lze uchopit	lze montovat
	za cca 10 min.	za cca 1 – 2 hod.	za 24 hod.

Skladování: v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

Těkavé organické látky (VOC):	kategorie:	B / e
Maxim.prahová hodnota:	840 g / litr	Skut.obsah v tomto produktu: 690 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřík ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezipřestávkou 2-3 min. na odvětrání. Po skončení nástříku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9