

MasterTop BC 372

2K-EP bezrozpoštědlová, samonivelační podlahová stérka s nízkými emisemi VOC.

POPIS VÝROBKU

MasterTop BC 372 je samonivelační epoxidová, bezrozpoštědlová, dvousložková, již předplněná, pigmentovaná stérka.

OBLAST POUŽITÍ

MasterTop BC 372 se používá v interiérech tam, kde je požadavek na odolnost vůči střednímu až těžkému průmyslovému zatížení. MasterTop BC 372 se aplikuje na zpenetrované betonové a cementové podklady. Dále může být používán pro zhotovení samonivelačních stérek při poměru plnění s křemenným pískem až 1:0,7 hmotnostně v závislosti na teplotě a aplikované tloušťce, která je požadována. Používá se např. v systémech MasterTop 1273, MasterTop 1273 R a MasterTop 1273 E. Dále je možné použít MasterTop BC 372 jako uzavírací nátěr.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- výborná mechanická odolnost
- extrémně odolná nosná vrstva pro střední až těžké provozní zatížení
- odolná proti obrusu
- lehká aplikace
- lehké čištění a údržba
- může být zahušten thixotropní přísadou STELLMITTEL EP/PUR (Syllothix 51) 1,8 % na množství komp. A
- extrémní odolnost vůči vodě, mořské a odpadní vodě, alkáliím, ředěným kyselinám, olejům, lubrikantům a motorovým

POKYNY PRO APLIKACI

MasterTop BC 372 se dodává již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo).

Teplota obou složek systému by měla být v rozmezí +15 až +25 °C. Při míchání obou složek je nutné dodržet následující pokyny:

Složka B se vlije do nádoby se složkou A. Je nutné dbát na to, aby složka B byla beze zbytku nalita do složky A. K získání homogenity a stejnobarvenosti je nutné obě složky intenzivně a důkladně promíchat pomalootáčkovým míchadlem (asi 300 otáček/min.). Při míchání se nesmí opomenout dno a boky nádoby, kde se usazují nerovnané složky. Míchá se 3 min., až je směs homogenní a stejnobarvená. Namíchaný materiál se nesmí zpracovávat/lít z originálních obalů!! Namíchaná směs se nejprve přelije do jiné, čisté nádoby a znova se důkladně po dobu 1 minutu promíchává.

V případě plnění se křemenné písky nasypou do předmíchaného pojiva za stálého míchání. Je nutné dbát na důkladné promíchaní, aby nevznikaly hrudky. Teprve poté je možno začít s vlastní aplikací.

Po namíchání se MasterTop BC 372 aplikuje na předem připravený podklad zubovým hladítkem nebo stérkou či gumovou raklí. Velikost zubů se volí podle požadované tloušťky vrstvy. Možné vzduchové bublinky na povrchu aplikované stérky se odstraní převáleč-kováním bodlinovým válečkem. Na povrchy s křemenným posypem se MasterTop BC 372 aplikuje gumovou nebo ocelovou stérkou (hladítkem) a povrch se sjednocuje smyčkovým válečkem.

Reaktivita pryskyřic je závislá na okolní teplotě a teplotě podkladu.

Při nižších teplotách se chemická reakce zpomaluje, čímž se prodlužuje doba zpracovatelnosti a prodlužuje se i interval pro nanášení dalších vrstev a tím i pochůznost podlahy.

Současně se zvyšuje viskozita a tím dochází k navýšení spotřeby materiálu.

Vyšší teplota urychluje chemické reakce tak, že se výše uvedené časy výrazně zkračují. Pro dokonalé vytvrzení materiálu nesmí okolní teplota a teplota podkladu klesnout pod předepsané minimum. Po aplikaci by měl být materiál chráněn před přímým kontaktem s vodou asi po dobu 24 hodin (při teplotě +20 °C). Během této doby může vlhkost způsobit tvorbu pěny na povrchu stérky. Takto zasažená místa se musí opravit.

PŘÍPRAVA PODKLADU

MasterTop BC 372 musí být aplikován na zpenetrovaný podklad nebo na vyrovnávací penetrační stérku.

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot. V případech značných nečistot, chybějícího posypu v penetračních nebo podkladních vrstvách nebo při překročení doby přetíratelnosti se doporučuje podklad otryskat pískem či ocelovými kuličkami, ofrézovat nebo obrouosit.

Po přípravě podkladu musí být přídržnost (pevnost v odtržení) alespoň 1,5 N/mm² (cejchovaný přístroj, zatěžovací rychlosť 100 N/sec.). Teplota podkladu musí být alespoň +3 °C nad naměřeným rosným bodem. Podklad musí být chráněn před vzlínající vlhkostí.

SPOTŘEBA

Pro hladkou litou vrstvu je spotřeba 1,6-3,7 kg/m² (celková spotřeba vč. písku zrnitosti 0,1-0,3 mm) v závislosti na podmírkách aplikace. Při aplikaci jako uzavírací vrstvy (nátěr) je spotřeba 0,4-1,2 kg/m² bez plnění pískem v závislosti na systému a struktuře povrchu. Další informace získáte v dokumentaci systémů MasterTop 1273, MasterTop 1273 R a MasterTop 1273 E.

ČIŠTĚNÍ

Při přerušení a po dokončení prací je nutné všechny

MasterTop BC 372

2K-EP bezrozpuštědlová, samonivelační podlahová stérka s nízkými emisemi VOC.

opakovaně používané nástroje a zařízení očistit přípravkem např. MasterTop CLN 44, isopropylalkohol nebo S 6005.

BALENÍ

MasterTop BC 372 se dodává v 30 kg balení. Na vyžádání je možnost dodávky v sudech.

BARVA

Vyrábí se v mnoha barevných odstínech. Pro přesnou specifikaci kontaktujte regionálního odborného poradce BASF.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, v původních, neotevřených a nepoškozených nádobách/obalech při doporučené teplotě +15 až +25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Vyhnete se skladování pod doporučenou teplotou. Při výše uvedených podmínkách skladování lze materiál skladovat po dobu uvedenou na obalu výrobku.

SMĚRNICE 2004/42 (SMĚRNICE PRO NÁTĚROVÉ HMOTY)

Tento produkt splňuje směrnici EU 2004/42/EG a obsahuje méně než maximální povolené množství VOC

(2. období, 2010). Podle směrnice EU 2004/42 je maximální obsah VOC pro produkty kategorie IIA/j typ sb 500g/l. MasterTop BC 372 ve smíchaném stavu obsahuje méně než 500 g/l VOC.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

MasterTop BC 372 je ve vytvrzené formě fyziologicky nezávadný.

Při práci s materiélem je třeba dodržovat následující ochranná bezpečnostní opatření:

Vyhnete se inhalaci výparů a kontaktu s kůží. Nosete ochranné rukavice a ochranné brýle. Během práce nejezte, nekuřte a chraňte materiál před otevřeným ohněm. Bezpečnostní opatření pro manipulaci s materiélem (zacházení s polyuretany a isokyanaty) a při dopravě najdete v příbalovém letáku a v materiálovém a bezpečnostním listu. Platné národní bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s epoxidovými pryskyřicemi musí být dodržovány.

KONTAKT

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmota Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

Mitglied der



MasterTop BC 372

2K-EP bezrozpuštědlová, samonivelační podlahová stérka s nízkými emisemi VOC.

Technické údaje před vytvrzením*				
Poměr míchání			hmotnostně	100:18
Hustota	komp. A komp. B směs	při 23 °C při 23 °C při 23 °C	g/cm³ g/cm³ g/cm³	1,71 1,02 1,60
Viskozita	komp. A komp. B směs	při 23 °C při 23 °C při 23 °C	mPa.s mPa.s mPa.s	5600 150 1850
Doba zpracovatelnosti		při 23 °C	min.	30
Interval pro další vrstvu - pochůznost		při 10 °C při 23 °C	h d h d	min. 30 max. 3 min. 10 max. 2
Úplné vytvrzení - chemická zatížitelnost		při 20 °C	d	5
Teplota podkladu při provádění			°C °C	min.10 max. 30
Maximální dovolená relativní vlhkost vzduchu			%	75
Technické údaje po vytvrzení*				
Tvrdost podle Shore-D po 7 dnech				81
Pevnost v tlaku		EN 12190	N/mm²	79
Oděr dle Tabera CS 10, 1kg, 1000U		po 28 dnech při 23 °C	mg	28

* Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační a neměly by být používány jako podklad pro tvorbu specifikací.

MasterTop BC 372

2K-EP bezrozpuštědlová, samonivelační podlahová stérka s nízkými emisemi VOC.

CE značka podle ČSN EN 13813



BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

11

237203

EN 13813: 2002

Potery/povlaky na bazi syntetickych pryskyric
pouziti ve stavbach
SR-B1,5-AR1-IR4

Základní charakteristika	hodnota
Reakce na oheň	Bfl – s1
Uvolňování nebezpečných látek	SR
Propustnost vody	NPD
Otolnost proti obrusu	< AR 1
Přídržnost	> B 1,5
Otolnost proti rázu	> IR 4
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Chemická otolnost	NPD
Skluznost	R9, R10
Emisní vlastnosti	AgBB, AFSSET shoda, A+ tř.

NPD = Žádný ukazatel není stanoven

Vlastnosti jsou stanoveny v systému **MasterTop 1273**.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz, www.master-builders-solutions.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Průmyslové a dekorativní podlahy, nadzemní a podzemní parkoviště, střechy
Severozápadní a Východní Čechy

602 583 785

Jihozápadní a Střední Čechy (Praha)
724 916 877

Jižní Morava a Vysočina
602 583 791

Severní a Střední Morava
721 656 690

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb
724 358 390

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchylí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitevnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.basf-sh.cz, www.master-builders-solutions.cz.
Vydáno: březen 2015. Novým vydáním pozbývá staré platnost.

UDRŽITELNOST

V souvislosti s naším přístupem vyvíjet a vyrábět udržitelné produkty a řešení pro naše zákazníky vás rádi informujeme, že MasterTop BC 372 není jen registrován v databázi DGNB (Německá společnost pro udržitelnou výstavbu budov) Navigator, ale také je nositelem štítku DGNB Navigator.

Štítek DGNB Navigator nám dovoluje demonstrovat nás závazek k udržitelnosti a přináší veškerou transparentnost a požadované informace o našich podlahových produktech pro udržitelné projekty. Za účelem dalších informací nás neváhejte kontaktovat a/nebo navštívte webové stránky DGNB:

<http://www.dgnb.de/en/>
www.dgnb-navigator.de/Navigation/Home?language=en

