

Informace o přípravku

Popis přípravku

Účel použití přípravku: Velmi kvalitní nástřikový lak ve standardních barevných RAL-odstínech – umožňuje barevně věrné lakování a vylepšování. Speciálně vhodný na stroje i jejich části, náradí, vozidla, apod.

Podklady: Vytvrzené a obroušené staré lakování, dobře vyschlé 1- i 2-složkové plniče **Mipa**

Předchozí úprava: Podklad očistit přípravkem **Mipa Silikonentferner**.

Vlastnosti:

- rychle schne
- výborně kryje
- na světle stálý, nežloutne
- vysoká povrchová tvrdost
- odolný proti poškrábání i nárazům
- vysoká pigmentace - čistá 1-složková akrylová kvalita

Barevný odstín: různé barevné odstíny dle barevníku RAL – viz katalog **Mipa Aerosole**

Zpracování:	tlak	tryska	počet prac. chodů
nástřikem	ze sprejové dózy		2 – 3

Tloušťka suché vrstvy: 30 – 40 µm

Odvětrání: 3 – 5 min.

Sušení:	nechytá prach	lze uchopit	lze montovat
	za cca 5 – 10 min.	za cca 20 – 30 min.	za 24 hod.

Skladování: v dobře uzavřené nádobě, v chladu a suchu lze skladovat až 2 roky

Těkavé organické látky (VOC): kategorie: B / e

Maxim.prahová hodnota: 840 g / litr **Skut.obsah v tomto produktu:** 700 g / litr

Pokyny pro zpracování:

Dózu protřepat a provést zkušební odstřík. Zpracovávat při teplotě nad +10°C a jen do 80% relat. vlhkosti vzduchu. Nástřík ze vzdálenosti 20 – 30 cm, ve 2 – 3 pracovních chodech, s mezičasem 3-5 min. na odvětrání. Po skončení nástřiku dózu obrátit a trysku odstříknout, aby nezaschla.

Bezpečnostní pokyny: viz bezpečnostní list

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomostí současnému stavu techniky i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Distribuce: **Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00**
tel. 281 865 606 - distribuce Praha 9